

Rubiomonocoat OIL PLUS

DAS EINMAL HARTWACHSÖL SCHÜTZT UND FÄRBT IHR HOLZ MIT EINER LAGE.



TECHNOLOGIE:

Rubio Monocoat Oil Plus verankert sich in den obersten Mikrometern des Holzes durch eine molekulare Bindung mit den Zellulosefasern des Holzes (keine Filmbildung, keine Sättigungsmethode). Durch die molekulare Bindung entsteht ein dauerhafter und beständiger Oberflächenschutz. Wenn alle freien Zellulosefasern molekular gebunden sind, kann kein überschüssiges Öl mehr vom Holz aufgenommen werden.

Darum sind keine Überlappungen oder Ansätze möglich.

ERNEUERUNG:

Diese Behandlung wird angewendet, wenn Kratzer oder Brandflecken vorliegen oder wenn der Boden (also nicht nur stellenweise) eine starke Abnutzung aufweist. Nur die freigekommenen Holzfasern nehmen das Produkt auf. Produkt, das neben der Beschädigung aufgetragen wird, geht keine Bindung ein. Siehe Broschüre Pflege und Renovierung.

TROCKNUNG:

Der Boden ist nach 24-36 Stunden wieder begehbar.

Stellen, die einer äußerst intensiven Begehung ausgesetzt sind, sollte man vorzugsweise während der Trockenzeit (Aushärtung) mit einem atmenden Material (z.B. Karton) schützen, und zwar 48 Stunden nach der Aufbringung von Rubio Monocoat Oil Plus.

PFLEGE:

Nach einer Behandlung mit Rubio Monocoat Oil Plus dauert es insgesamt 3 Wochen, bevor die Oberfläche vollständig durchgehärtet ist. Wir empfehlen in der ersten Woche nur mit einem Staubsauger oder einem mit trockenem Tuch versehenen Wischer zu reinigen. Verwenden Sie KEINE feuchten Tücher! In der zweiten Woche kann eine vorsichtige Reinigung mit einem leicht feuchten Wischtuch vorgenommen werden. Nach 3 Wochen kann die Pflege mit Pflegeprodukten aus der Rubio Monocoat-Serie begonnen werden. Siehe Broschüre Pflege und Renovierung.

SICHERHEITSHINWEIS:

Rubio Monocoat Oil Plus ist ein Umweltfreundliches Produkt. Siehe Sicherheitsdatenblatt.

TRANSPORT:

Keine spezifischen Maßnahmen erforderlich.

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.

- 0% VOC Lösemittelfrei!
- Die natürliche Ausstrahlung des Holzes bleibt erhalten.
- Geringer Verbrauch - 1 Liter reicht für 30 bis 50 m²
- Einfaches, ansatzloses Anbringen im einmal Verfahren.
- 35 verschiedene Farbtöne
- Einfache Reinigung
- Kann auf fast allen Holzarten sowie Furnierholz, MDF und HDF angebracht werden.
- Dauerhaft
- Trittfest in Verbindung mit Flüssigkeit auf der Oberfläche.
- Hitzebeständig bis 100 °C.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Siehe Gebrauchsanweisung.

VERBRAUCH:

1 Liter reicht für 30 bis 50 m².

Die Angaben dieser Verbrauchswerte sind Indicatif. Ergebnisse abhängig von Holztyp und Vorbereitungsart. Für eine exakte Feststellung des Verbrauchs empfehlen wir den Einsatz eines Peilstabs.

TECHNISCHE MERKMALE:

Basis: Mixtur von neutralen Ölen und Hartwachsen

Farbe: 35 Standardfarben

Konsistenz: flüssig

Flammpunkt: cc (astm d93): > 102°C (Pensky Martens)

Festkörperanteil: > 90%

Dichte: Pure: 0.93 g/cm³ - kleuren: variiert von 1 bis 1.4 g/cm³

VOC: 0 g/L (2004/42/CE, 1999/13/CE)

Widerstandsfähigkeit gegen Wasser (NEN-EN 13442) : keine visuellen und technischen Änderungen.

Abriebfestigkeit: (NEN 2072 – Taber Abraser EN CS 17 sanding wheels): Starke Absorption basantol Flüssigkeit nur nach 800 – 1000 Umdrehungen.

Hitzebeständig: bis 100 °C

LAGERUNG:

Das Produkt kann 24 Monate in trockener Umgebung und in der Originalverpackung eingelagert werden.

VERPACKUNG:

0,20 ml - 100 ml - 0,5 Liter - 1 Liter - 2,5 Liter - 5 Liter Dosen.

VORSICHT:

**Produkt darf auf keinen Fall verdünnt werden!
Mit dem Produkt getränkte Tücher können selbst entflammen und müssen nach Gebrauch in Wasser neutralisiert werden.**

IHR VERTEILER:



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch. Date TDS: 04/10/10

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllifacon.be - www.rubiomonocoat.com

