

Rubiomonocoat FR BASE

FEUERHEMMENDE GRUNDIERUNG FÜR DAS RUBIO MONOCOAT FR OIL SYSTEM - KLASSIFIZIERUNG FÜR BODENBELÄGE - EN 13501-1: EN ISO 11925-2 UND EN ISO 9239-1

BESCHREIBUNG:

Rubio Monocoat FR Base ist eine feuerhemmende Grundierung, die als Grundanstrich für Rubio Monocoat FR Oil verwendet wird. Das Rubio Monocoat FR Oil System besitzt die Europaklassifizierung Bfl-s1 (Bodenbeläge) gemäß die Norm EN 13501-1: EN ISO 11925-2 und EN ISO 9239-1.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Ohne Wasserzusatz
- Niedrigviskos (< 50 mPa.s bei 15 °C gemäß Brookfield - RVT)
- Frei von Halogenen, Salze und Schwermetallen (wie etwa Antimon)
- Feststoffgehalt: 100 %
- 0% VOC

MANUELLE ANWENDUNG:

- 01 Untergrund abschleifen und Staub gründlich absaugen.
- 02 Mit einer Bürste oder Farbrolle RMC FR Base auftragen. Polier nach mit einer mit weißem Pad ausgestatteten Bohnermaschine. In Zonen zu je 5 bis 10 m2 arbeiten.
- 03 Bodenfläche trocknen lassen. Die Trocknungszeit beträgt bei Raumtemperatur ca. 12 Stunden (je nach Lüftung und Luftfeuchtigkeit).

INDUSTRIELLE ANWENDUNG:

- 01 Untergrund abschleifen und Staub gründlich absaugen.
- 02 Mit einer Gummiwalze oder Spritzpistole RMC FR Base auftragen.
- 03 Dielen im Trockentunnel trocknen lassen.

WICHTIG: Für Anwendung des Produkts unbedingt die technischen Datenblätter von RMC FR Oil System und von RMC FR Oil lesen!

VERBRAUCH:

Mindestmenge: 35 g/m2 +/- 5 (= ca. 25 m2/L)

TECHNISCHE MERKMALE:

Aggregatzustand bei 20 °C: flüssig
Farbe: farblos
Geruch: charakteristisch

VERPACKUNG:

In Dosen zu je 1 L bis 5 L

LAGERUNG:

Das Produkt kann in der Originalverpackung in trockener Umgebung 12 Monate lang gelagert werden.

IHR VERTRIEBSPARTNER:

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.
Datum des TBD: 10/09/14

MUYLLE FACON



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

