

Rubiomonocoat FR OIL SYSTEM (Böden)

FEUERHEMMENDES HOLZSCHUTZSYSTEM ENTSPRECHEND EUROPÄISCHER KLASSIFIZIERUNG FÜR BODENBELÄGE GEMÄSS DIE NORM EN 13501-1: EN ISO 11925-2 UND EN ISO 9239-1

BESCHREIBUNG:

Das Rubio Monocoat FR OIL System für Parkettböden umfasst eine Vorbehandlung mit dem feuerhemmenden Rubio Monocoat FR Base und eine Deckschicht mit Rubio Monocoat FR Oil (eine feuerhemmende, modifizierte Version von Rubio Monocoat Oil Plus 2C).

Sowohl für manuelle als auch für industrielle Anwendungen geeignet.

Das Rubio Monocoat FR Oil System besitzt die Europaklassifizierung Bfl-s1 (Bodenbeläge) gemäß die Norm EN 13501-1: EN ISO 11925-2 und EN ISO 9239-1.

MANUELLE ANWENDUNG DES SYSTEMS:

Schritt 1. RMC FR Base auftragen

01 Untergrund abschleifen und Staub gründlich absaugen.

02 Mit einer Bürste oder Farbrolle RMC FR Base auftragen. Polier nach mit einer mit weißem Pad ausgestatteten Bohnermaschine.

In Zonen zu je 5 bis 10 m² arbeiten.

03 Bodenfläche trocknen lassen. Die Trocknungszeit beträgt bei Raumtemperatur ca. 12 Stunden (je nach Lüftung und Luftfeuchtigkeit).

Schritt 2. RMC FR Oil auftragen.

01 RMC FR Oil mit einem Baumwolltuch, einer Bohnermaschine mit Bürste oder einem Abzieher mit Vlies auftragen.

Bearbeitung immer in Richtung des Holzes abschließen. In Zonen zu je 5 bis 10 m² arbeiten (Schritt 1 bis 3).

02 Produkt einige Minuten einwirken lassen.

03 Überschüssiges Produkt innerhalb von 15 Minuten mit einem Tuch oder einer mit weißem Pad ausgestatteten Bohnermaschine entfernen.

04 Der Boden kann nach 24 bis 36 Stunden begangen werden.

INDUSTRIELLE ANWENDUNG DES SYSTEMS:

Schritt 1. RMC FR Base auftragen

01 Untergrund abschleifen und Staub gründlich absaugen.

02 Mit einer Gummiwalze oder Spritzpistole RMC FR Base auftragen.

03 Dielen im Trockentunnel trocknen lassen.

Schritt 2. RMC FR Oil auftragen

01 Mit einer Walzmaschine die richtige Menge RMC FR Oil auftragen.

02 Auf einem Regal oder mit einem UV-Trockner trocknen lassen.

WICHTIG: Vor Anwendung des RMC FR Oil Systems müssen Sie auch die entsprechenden technischen Datenblätter von RMC FR Base und RMC FR Oil lesen!

VERBRAUCH:

RMC FR Base

Mindestmenge: 35 g/m² +/- 5 (= ca. 25 m²/L)

RMC FR Oil

Mindestmenge: 16 g/m² +/- 2 (= ca. 50 m²/L)

IHR VERTRIEBSPARTNER:

HAFTUNG: Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für den gewählten Einsatzbereich geeignet ist. Muylle-Facon NV ist in keinem Fall haftbar für irgendwelche Folgeschäden. Die oben genannten Informationen können Aktualisierungen unterworfen sein, die in den überarbeiteten Fassungen des technischen Datenblattes bekanntgegeben werden. Wir können nicht haftbar gemacht werden für schlechte Ergebnisse, die Ursachen zuzuschreiben sind, die nicht auf die Qualität des Produktes zurückzuführen sind. Diese technische Information wurde basierend auf den aktuellen Informationen und Kenntnissen erstellt. Die aktuellsten technischen Datenblätter können angefordert werden oder stehen auf der Website zur Verfügung.



Siehe Sicherheitsmerkblatt bevor Gebrauch.

Datum des TBD: 10/09/14

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

